

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA CURTIDORA

| RECURTIENTES ORGANO METÁLICOS | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| PRODUCTO | PROPIEDADES | Aspecto | pH (1/10) | % Conc | Solid. Luz |
| SINTOCROMO | tanino sintético al cromo de alta solidez a la luz / pre-curtición y recurtición para obtener cueros suaves | polvo verde heterog. | 3,3 - 4,2 | 96 | exc. |
| SINTOCROMO RB | precurtiente y recurtiente a base de sales de cromo, taninos sintéticos y productos complejantes y neutralizantes / autobasificante / agotamiento y fijación cromo | polvo verde | 4,0 - 5,5 | 96 | exc. |
| SINTOCROMO AL | mezcla de sulfato básico de cromo y sales inorgánicas (Aluminio) / confiere una piel clara de flor fina y buen esmerilado | polvo verde | 3,0 - 4,0 | >90 | exc. |
| SINTOCROMO AL-G | mezcla de sales inorgánicas de Aluminio y sulfato básico de cromo / acción curtierte completa sin necesidad de utilizar sales basificadoras, 12% Al ₂ O ₃ | polvo verde heterog. | 2,5 - 3,5 | >80 | exc. |
| | | | | | |
| RECURTIENTES RESÍNICOS | | | | | |
| PRODUCTO | PROPIEDADES | Aspecto | pH (1/10) | % Conc | Solid. Luz |
| DIRTAN DCD | recurtiente resínico base diciandiamida con muy buen llenado y flexibilidad | polvo beige | 9,0 - 10,0 | 96-98 | med. |
| DIRTAN DM | recurtiente resínico base melamina con muy buen llenado y suavidad | polvo blanco | 7,0 - 8,5 | >92 | exc. |
| | | | | | |
| SALCROMO | | | | | |
| PRODUCTO | PROPIEDADES | Aspecto | pH (1/10) | % Conc | Solid. Luz |
| SALCROMO M33 | Sulfato básico de cromo con 33% Basicidad y 26% Cr ₂ O ₃ | polvo verde | 2,5 - 3,0 | | |
| SALCROMO F40 | Sulfato básico de cromo con 40% Basicidad y 26% Cr ₂ O ₃ | polvo verde | 3,2 - 3,5 | | |
| SALCROMO F50 | Sulfato básico de cromo con 50% Basicidad y 26% Cr ₂ O ₃ | polvo verde | 3,8 - 4,0 | | |
| SALCROMO AB | Sulfato básico de cromo y sales inorg. autobasificante con 21% Cr ₂ O ₃ | polvo verde | 4,0 - 5,5 | | |

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA CURTIDORA

| TANINOS SINTÉTICOS PRE Y RECURTIENTES | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|------------|
| PRODUCTO | PROPIEDADES | Aspecto | pH (1/10) | % Conc | Solid. Luz |
| DIRTAN DRX "NEW" | recurtiente universal, buen llenado, ambientalmente amigable libre de fenol y formaldehído. Aplicable para pre y recurtición, wet white , etc. | blanco - blancuzco | 4,0 - 5,5 | >93 | buena |
| DIRTAN AT | tanino sint. aux. naftalénico con exc. propiedades dispersantes | castaño - marrón | 7,0 - 8,5 | >94 | suf. |
| DIRTAN FLR | filler proteínico/melamínico imparte buen llenado, firmeza y lijabilidad | polvo blanco | 6,5 - 8,0 | >90 | exc. |
| DIRTAN FP | tanino sint. fenólico para todo tipo de cueros con buena solidez a la luz | polvo blanco | 3,5 - 5,0 | 95 | buena |
| DIRTAN NDP | tanino sint. naftalénico con exc. propiedades dispersantes | marrón - avellana | 6,5 - 8,5 | >92 | suf. |
| DIRTAN PGN | tanino neutralizante a base de recurt. sintéticos y sales orgánicas | blanco-amar. | 5,5 - 7,0 | 96 | exc. |
| DIRTAN PSF | tanino sintético auxiliar, producido mediante condensación fenol-ureica, produce pieles lisas y claras | blanco - crema | 1,5 - 2,5 | 96 | exc. |
| DIRTAN RS | tanino derivado de la condensación de ácidos naftalénicos | polv. avellana | 1,0 - 2,0 | 96 | suf. |
| DIRTAN SSN | tanino sint. aux. naftalénico con exc. propiedades dispersantes | castaño - marrón | 3,0 - 4,5 | >93 | suf. |
| DIRTAN WL | tanino sint. fenólico para curtierte y recurtición cueros blancos | polvo blanco | 3,1 - 4,5 | 96 | buena |
| | | | | | |
| BASIFICANTES | | | | | |
| PRODUCTO | PROPIEDADES | Aspecto | pH (1/10) | % Conc | Solid. Luz |
| DIRTAN B | Basificante suave y gradual con buen poder complejante y buen agotamiento de cromo. | polvo blanco | 10,0 - 11,5 | 98 | exc. |
| DIRTAN E | Basificante suave y gradual con buen poder complejante y buen agotamiento de cromo. | polvo blanco | 10,0 - 11,5 | 98 | exc. |

Por mayor información contacte a: sales@dirox.uy

