

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA CURTIDORA
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA CURTIDORA

RECORTIENTES ORGANO METÁLICOS					
PRODUCTO	PROPIEDADES	Aspecto	pH (1/10)	% Conc	Solid. Luz
SINTOCROMO	tanino sintético al cromo de alta solidez a la luz / pre-curtición y recurtición para obtener cueros suaves	polvo verde	3,3 - 4,2	96	exc.
SINTOCROMO RB	precurtiente y recurtiente a base de sales de cromo, taninos sintéticos y productos complejantes y neutralizantes / autobasificante / agotamiento y fijación cromo	polvo verde	4,5 - 5,5	96	exc.
SINTOCROMO AL	mezcla de sulfato básico de cromo y sales inorgánicas (Aluminio) / acción curtiende completa sin necesidad de utilizar sales basificadoras	polvo verde	3,0 - 4,0	96	exc.
RECORTIENTES RESÍNICOS					
PRODUCTO	PROPIEDADES	Aspecto	pH (1/10)	% Conc	Solid. Luz
DIRTAN DCD	recurtiente resínico base dicianidamida con muy buen llenado y flexibilidad	polvo beige	9,0 - 10,0	96-98	med.
DIRTAN DM	recurtiente resínico base melamina con muy buen llenado y suavidad	polvo blanco	8,5 - 9,5	96-98	exc.
SALCROMO					
PRODUCTO	PROPIEDADES	Aspecto	pH (1/10)	% Conc	Solid. Luz
SALCROMO M33	Sulfato básico de cromo con 33% Basicidad y 26% Cr2O3	polvo verde	2,0 - 2,5		
SALCROMO F40	Sulfato básico de cromo con 40% Basicidad y 26% Cr2O3	polvo verde	3,2 - 3,5		
SALCROMO F50	Sulfato básico de cromo con 50% Basicidad y 26% Cr2O3	polvo verde	3,8 - 4,0		
SALCROMO AB	Sulfato básico de cromo y sales inorg. autobasificante con 21% Cr2O3	polvo verde	-		

TANINOS SINTÉTICOS PRE Y RECORTIENTES					
PRODUCTO	PROPIEDADES	Aspecto	pH (1/10)	% Conc	Solid. Luz
DIRTAN AT	tanino sint. aux. naftalénico con exc. propiedades dispersantes	castaño - marrón	7,5 - 8,5	96	suf.
DIRTAN FLR	filler proteínico/melamínico imparte buen llenado, firmeza y lijabilidad	polvo blanco	7,0 - 8,0	96	exc.
DIRTAN FP	tanino sint. fenólico para todo tipo de cueros con buena solidez a la luz	polvo blanco	5,0 - 6,0	96	buena
DIRTAN NDP	tanino sint. naftalénico con exc. propiedades dispersantes	marrón - avellana	6,5 - 7,5	96	suf.
DIRTAN PGN	tanino neutralizante a base de recurt. sintéticos y sales orgánicas	blanco-amar.	6,0 - 7,0	96	exc.
DIRTAN PSF	tanino sintético auxiliar, producido mediante condensación fenol-ureica, produce pieles lisas y claras	blanco - crema	1,5 - 2,5	96	exc.
DIRTAN RS	tanino derivado de la condensación de ácidos naftalénicos	polv. avellana	1,0 - 2,0	96	suf.
DIRTAN SSN	tanino sint. aux. naftalénico con exc. propiedades dispersantes	castaño - marrón	3,2 - 4,2	96	suf.
DIRTAN SO	líquido curtiende a base de oxazolidina	liq. amarillento	7,5 - 8,5	60	buena
DIRTAN WL	tanino sint. fenólico para curtiende y recurtición cueros blancos	polvo blanco	3,1 - 4,0	96	buena
BASIFICANTES					
PRODUCTO	PROPIEDADES	Aspecto	pH (1/10)	% Conc	Solid. Luz
DIRTAN B	Basificante suave y gradual con buen poder complejante y buen agotamiento de cromo.	polvo blanco	10,0 - 11,0	98	exc.
DIRTAN E	Basificante suave y gradual con buen poder complejante y buen agotamiento de cromo.	polvo blanco	10,0 - 11,0	98	exc.